


58M 系列 800–850°C


无铅无镉光亮浮雕仿金/浮雕干扰色


1. 产品资料

产品特性

- 光亮金属感.
- 可用于微波炉.
- 可印盖其它色料.
- 可印厚以达浮雕金效果.
- 无铅无镉.
- 可与透明浮雕色 58 系列一起配搭.














2. 烧温

800-850°C

3. 应用

适用瓷质：骨灰瓷、白云土、软质瓷、半瓷.

使用方法：印花纸、直接丝印、手绘.

4. 印刷

建议用 100-120 目.

5. 膨胀系数

6.5×10^{-6}

6. 调色油

PM2：流动性好的调色油.

色油比：10：7-9

无铅颜料易受潮，故印刷前色粉要先烘干

7. 专用调淡剂（助熔剂）

用专用助熔剂（调淡剂）58102 不会破坏其金属效果，但不可加超过 20

8. 基本色

色号	色名	近似 “便通”号	备注
58M113	银色	8503C	可混普通色（例如 36 系列） 以调出各种金属感浮雕色
58M109	柠檬金	8660C	
58M110	青金	8660C	
58M103	铜色	8920C	
58M105	银红色	8901C	
58M128	黄绿干扰色		
58M159	橙金	8642C	
58M160	银		可混其他色（例如 36 系列）
58M161	红		
58M162	彩虹		
58M163	蓝		
58M164	红		
35703	底黑		干扰色浮雕需先印底色，（例如底黑会显色）

32189	浮雕底层 (含铅)		先印 32189 后再印浮雕金/干扰色(用同一丝网)可使表面光滑度更好, 32189 含铅较不易开裂, 其余的都不含铅。
-------	--------------	--	--